



DÉGRAISSAGE, PASSIVATION DES ACIERS INOXYDABLES AUSTÉNITIQUES

IN2810

IDENTITÉ / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES :

Liquide légèrement coloré, constitué d'un mélange de surfaçant destiné aux dégraissages passivations des aciers inoxydables. Mélange de tensio-actifs et acides minéraux fortement concentrés, comportant une fonction acide.

PH de la solution à 50% : 1 à 1.5

Contient de l'acide nitrique et phosphorique.

LE DÉGRAISSANT / PASSIVANT IN2810 est exempt de chlore et de soufre (Conforme RCCM F 6000)

UTILISATION :

- Décontamination en surface de pièces polies ou brossées
- Présentation d'appareils finis
- Préparation avant opération de décapage
- Reprise de pièces déjà décapées ayant subi une altération de l'état de surface

Le IN2810 s'utilise :

- Par bain en dilution dans 1 volume d'eau
- Par pulvérisation dilué à 50%

Procédure pulvérisation :

- Pulvérisation du produit à l'aide d'une pompe pneumatique type SP 25 ou d'un pulvérisateur manuel résistant aux acides. Procéder du bas vers le haut.
- Laisser agir de 15 à 45 min suivant la nature des pollutions et la température ambiante
- Rinçage nettoyeur haute pression, eau froide, jusqu'à élimination du produit
- Test final : rupture du film d'eau

SÉCURITÉ :

- Ne pas pulvériser au soleil ou sous la pluie
- Dans tous les cas, porter des vêtements de protection individuelle : gants, bottes, combinaison, masque respiratoire

Net Consulting

629, chemin Saint Hubert 83510 LORGUES (France)

SARL au capital de 17000 € - RCS Draguignan 507 736 585 - TVA intra : FR46 507 736 585

tel : 09 50 95 41 01 www.laboutique83.com